КОЛОРКВАРЦ ПРАЙМЕР COLORQUARZ PRIMER

УКРЫВАЮЩИЙ МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ И ИНДИКАТОРОМ ВЛАЖНОСТИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

COLORQUARZ PRIMER – укрывающий окрашиваемый грунт на водной основе без растворителей с высокой проникающей способностью, предназначена для пропитки и укрепления минеральных поверхностей для внутренних и внешних работ. Укрывающий грунт, специально предназначен для поверхностей, обработанных при помощи теплоизоляционной системы. Материал выявляет возможное присутствие повышенной влажности, оставшейся в поверхностном слое стен, не окрашивая полностью такие места даже после высыхания. Состав из полимеров с мельчайшими частичками, способствует выравниванию влагопоглощающей способности поверхностей с неоднородным внешним видом, штукатурок и неровностей, создавая идеальную основу для последующих слоев отделки.
COLORQUARZ PRIMER применяется также в качестве фонового слоя для покрытий значительной толщины, красок и декоративных покрытий минерального или синтетического происхождения. COLORQUARZ PRIMER легко колеруется по тинтометрической системе, создает превосходно окрашенные в интенсивные и яркие цвета поверхности.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:
- Поверхности, обработанные теплоизоляционными материалами
- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловая эмульсия практически без запаха
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,22 ±0,05 кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 30-40 минут; для повторной окраски 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.
- Трещины должны быть соответствующим образом расширены и заполнены специальными уплотняющими составами (штукатуркой и подобными).
-Проверить, что основа хорошо высохла , и нанести COLORQUARZ PRIMER согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 4 часов до нанесения отделочного материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, валик.
- К-во слоев: наносить 1-2 слоя, не дожидаясь высыхания.

КОЛОРКВАРЦ ПРАЙМЕР COLORQUARZ PRIMER

УКРЫВАЮЩИЙ МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ И ИНДИКАТОРОМ ВЛАЖНОСТИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

- Разведение : 5-15 % водой в зависимости от поглощающей способности основы.
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 8-10 кв.м/л.

Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

COLORQUARZ PRIMER можно колеровать пастами тинтометрической системы Marcromie.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 3 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. A/h: грунт для стен (на водной основе) : 30 г/л (2010)
COLORQUARZ PRIMER Макс. содержание: 30 г/л VOC

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Сан Марко Руссия гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу.