Антисептик невымываемый усиленный
NEOMID 433

ТИП

Консервирующий невымываемый антисептик нового поколения для наружных и внутренних работ. Концентрат 1:9.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для эффективной долговременной защиты различных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и водой, от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, столбов, фундаментов и других деревянных конструкций и сооружений, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещения - черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил. Химически связывается с древесиной. Не требует обязательной окраски ЛКМ, может использоваться в качестве защитной биоцидной пропитки перед окрашиванием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Придает древесине легкий зеленоватый оттенок, который со временем может измениться на медно-золотистый и далее на серебристо- серый.

ОБЩИЙ РАСХОД

150-250 г/м^2 на строганную древесину
250-400 г/м^2 на пиленую древесину

ФАСОВКА

1 кг, 5 кг, 30 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода. Готовый раствор приготавливается введением 9 частей воды на 1 часть концентрата по массе.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление. Для большого количества древесины возможно нанесение методом погружения в готовый раствор.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 48 часов, на этот период обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков. Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины должна соответствовать «атмосферно сухой» от 18 до 23%). Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Не рекомендуется проводить окрашивание при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Защитить поверхности, не требующие обработки, в том числе металлический крепеж, от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500. Перед применением NEOMID 433 перемешать, затем развести водой в соотношении 1:9.

ОКРАСКА

Состав необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Обработку древесины можно проводить двумя способами:

1. Нанесение рабочего раствора (с помощью кисти, валика, любого разбрызгивающего устройства) в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20-30 минут.
2. Погружение материала в рабочий раствор на 15-20 минут. Для обработки данным способом использовать емкости из бетона, пластика, нержавеющей стали, из любого металла с коррозионностойким покрытием.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Древесину, обработанную антисептиком NEOMID 433 можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами. При этом, на нее нельзя наносить огнебиозащитные пропитки. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации, необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства. Зеленоватый цвет обработанной древесины со временем может измениться до серого или бурого. Это не влияет на защитные свойства.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

NEOMID 433 не совместим с защитными составами на основе хрома. Следует избегать контакта концентрата NEOMID 433 с медными сплавами. Избегать попадания препарата в глаза, на кожу и на одежду. Не допускается попадание препарата внутрь организма. При попадании на кожу или слизистые оболочки глаз необходимо немедленно промыть струей проточной воды в течение 5-10 мин. При необходимости обратиться к врачу. При попадании препарата в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько стаканов воды и обратиться к врачу. Не допускать попадания продукта в водостоки и канализационную сеть. Поверхности, обработанные препаратом, безвредны для здоровья людей, животных и окружающей среды. Препарат не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ, не содержит мышьяк, хром и производные фенола. При работе использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, респиратор, очки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре при температуре от +1°С до +40°С. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание проводить при комнатной температуре. Пожаровзрывобезопасен. Срок хранения готового раствора – 5 суток.

Срок годности 18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru