WOODEX CLASSIC

Лессирующий антисептик



Легконаносимый, разбавляемый растворителем лессирующий антисептик для наружных работ. Впитывается в древесину и не образует пленки в нанесении в один слой. Материал обладает легкими тиксотропными свойствами. Степень тиксотропности может изменяться в результате колеровки и перемешивания.

Защищает древесину от атмосферных нагрузок, замедляя воздействия влаги, УФ-излучения солнца и загрязнения.

Применение: Предназначен для новых и ранее лессирующими защитными средствами обработанных деревянных поверхностей, например, бревенчатые поверхности, стены, окна, оконные рамы и заборы.

Не подходит на защитные средства для древесины, образующие пленку, а также для покрытия теплиц, парников и помещений для скота. Не подходит для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Финский флаг-ключ
Области применения	Входные двери, Заборы, Наружные стены
Рекомендуемые поверхности	Строганая древесина, Тонко пиленая древесина, Бревно, Дерево, Морилка
Содержание нелетучих веществ	Прим. 20 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (kat A/f): 700 г/л. VOC изделия: макс. 700 г/л.
Практический расход	Распиленная доска: 5 - 8 м²/л. Строганная доска и бревно: 8 - 12 м²/л.
Цвета	Бесцветный, следует колероваться на лессирующие цвета. Если конструкция подвержена атмосферным воздействиям, бесцветное покрытие не следует использовать в качестве финишного.
Колеровочная система	Teknomix

Глянец (60°)	Степень блеска не может быть определена. Вещество впитывается в поры древесины.
Плотность	прим. 0,8 г/мл
Упаковочные размеры	Бесцветный: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Доступность зависит от страны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	С обрабатываемой поверхности удалить грязь и пыль, отслаивающиеся и неплотно держащиеся участки старой краски с помощью металлической щетки, щетки для мытья или скребка. Загрязненные и/или заплесневелые поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. После мытья поверхности тщательно промыть теплой водой и дать высохнуть.
Грунтование	На необработанную деревянную поверхность наносится бесцветная грунтовка из серии WOODEX. Дать высохнуть на 1 сутки.
Способ нанесения	Кистью, Малярной кистью, Распылителем
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения. Степень тиксотропности может изменяться в результате колеровки и перемешивания, а также в зависимости от объёма упаковки. Тиксотропность восстанавливается после выдержки материала в состоянии покоя. Наносить ровно и непрерывно по всей длине поверхности бревна или доски во избежание разнотонности окраски на стыках. Особенно тщательно обработать торцевые поверхности.
Условия нанесения	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %.
Время высыхания **- на отлип** **- нанесение следующего слоя**	+23 °C / 50 % RH 8 ч 16 ч При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Стойкость	Атмосферостойкость: Хорошая.

Очистка	TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта).

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности. ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.