WOOD MASTER
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВОЗАЩИТА

РОГНЕДА

БИОСЕПТ

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Трудновымываемый антисептик, целевые добавки, вода
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление, вымачивание или автоклав
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +5 °С. Требуемая влажность древесины не более 30%.
Количество слоев	2-3 слоя
Расход в 1 слой	150-250 мл/м^2; При нанесении методом глубокой пропитки — 60-80 л/м^3
Время высыхания	Межслойная сушка — 1 час; Полное высыхание — 24 часа
Прогнозируемый срок службы покрытия (сохранение биозащитных свойств)	При поверхностном нанесении — до 6 лет; При нанесении методом глубокой пропитки — до 30 лет
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	В заводской герметичной упаковке при температуре не ниже 0 °С. Допускается однократное нециклическое замораживание на срок не более 30 суток.
Срок годности	3 года
Фасовки	1 л; 5 л; 10 л

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений «под навесом» по деревянным поверхностям (перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и пр.) и материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.); по минеральным поверхностям (кирпич, камень, бетон и пр.).

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Содержит трудновымываемый антисептик с высокой проникающей способностью
- Предотвращает появление и останавливает развитие начавшегося биопоражения
- Подходит для обработки ещё и минеральных поверхностей
- Подходит для обработки мест хранения продуктов (полок, ящиков, палет)
- Не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ
- Не содержит органических растворителей, не имеет запаха

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) и обеспылить

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:

- В бытовых условиях для достижения заявленного срока службы и максимальной впитываемости состава в древесину, обработку рекомендуется проводить кистью из синтетических волокон.
- При проведении своевременной повторной профилактической обработки (один раз в 3-5 лет) достаточно будет нанесение состава в один слой.