Наименование:	Жидкое стекло натриевое
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначено для применения в строительстве.
Способ нанесения:	1. Для заполнения щелей и пустот в стенах и перегородках. Состав: жидкое стекло, цемент, песок в пропорциях 1:1:3. Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном помешивании. 2. Для грунтовки поверхности стяжки. 12 кг жидкого стекла + 12 кг цемента. Цемент смешать с водой, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Порциями добавлять в жидкое стекло при постоянном помешивании. 3. Для гидроизоляции колодцев. Обмазать жидким стеклом стены колодца, приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1 порядок приготовления согласно п.л.) и провести повторную замазку колодца. 4. Для обмазки и кладки каминов, печей и т.п. Состав 1: глина - 1 ч, гашёная известь - 1 ч, жидкое стекло - 1 ч. Состав 2: железные опилки - 1 кг, нашатырный спирт - 20 г, гашёная известь - 100 г, жидкое стекло - 100 г.
Расход:	100-200 г/м².
Время высыхания:	До отлипа 1 час, полное высыхание через 12 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре. Возможно замораживание. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После оттаивания не теряет своих свойств.
Состав:	Водный раствор силиката натрия.
Плотность:	1,45 г/см³.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза обильно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При ожогах наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего к врачу. При применении использовать СИЗ органов дыхания, глаз и спецодежду (перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание опасности:	Сигнальное слово «Опасно»; символы опасности - "Знак опасности", "Едкое вещество". При попадании в глаза или на кожу вызывает химические ожоги. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным. Не горит.
Срок годности:	12 месяцев с даты изготовления.
Технические условия:	ГОСТ 13078-81.