| | |
|---|---|
| **Наименование:** | Шпатлевка фасадная |
| **Состав:** | |
| **Описание товара:** | |
| **Применение:** | Малоусадочная водостойкая шпатлёвка для фасадных и ответственных внутренних работ по выравниванию деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей во всех типах зданий и сооружений (А-В). |
| **Свойства и особенности:** | Образует прочную матовую поверхность, не мелит. |
| **Подготовка поверхности:** | Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT". |
| **Способ нанесения:** | Наносить на сухую, очищенную от загрязнений поверхность. Оптимальная толщина наносимого слоя около 1 мм. Допустимая глубина заделки неровностей за один проход 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. |
| **Расход:** | Расход шпатлевки 0,5 - 1,4 кг/м². |
| **Время высыхания:** | До отлипа - 2 часа, время полного высыхания - 24 часа при температуре (20±2)°С, отн. влажности не более 65% и толщине слоя не более 3 мм. При увеличении толщины слоя, более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. |
| **Хранение и транспортирование:** | В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Возможно замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. |
| **Состав:** | Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки. |
| **Плотность:** | 1,67 г/см³. |
| **Сухой остаток:** | Не менее 72%. |
| **Температура применения:** | Работы производить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде. |
| **Разбавитель:** | В случае загустения добавить 3-5% воды. |
| **Не рекомендуется:** | Производить работы при температуре ниже +7°С и выше +30°С, отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде. |
| **Меры предосторожности:** | При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении |

| | |
|---|---|
| | использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте. |
| **Описание опасности:** | Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. |
| **Срок годности:** | 24 месяца с даты изготовления. |
| **Технические условия:** | 2313-002-32998388-2010 с изм. 1-4 |