Краска резиновая **NEOMID**

ТИП

Высокоэластичная влагостойкая акриловая краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для защитно-декоративной окраски крыш, водосточных систем, заборов, фасадов зданий, фундаментов, а также стен, потолков, декоративных элементов в помещениях сухих и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвалы).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы кровли: шифер, черепица, профнастил, оцинкованное железо; минеральные поверхности: бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон; деревянные поверхности, в том числе фанера, ДСП, ЦСП, ДВП, ОСП; а также поверхности загрунтованного черного металла, алюминия или пластика.

Не рекомендуется для окрашивания полов, тротуарной плитки и других поверхностей, подверженных истиранию.

Не предназначена для длительного контакта с водой, например, окрашивания емкости для хранения воды или бассейнов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Белый (база А), база С, а также готовые цвета. Может колероваться ручным или машинным методом. База С применяется только в колерованном виде.

БЛЕСК

Матовая.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

На впитывающие поверхности (дерево, бетон, штукатурка, шпатлевка, шифер, ОСП) – 3-6 м²/кг

На не впитываемые поверхности (металл, предварительно загрунтованные поверхности, гипсокартон) - 5-8 м²/кг

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,4 кг, 7 кг, 14 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления (БВР).

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50%

Время межслойной сушки - 1 час. Высыхание однослойного покрытия не более 2-х часов. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Избегать увлажнения покрытия в первые 48-72 часа после нанесения. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины покрытия, температуры и влажности воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не проводить окраску при дожде и сильном ветре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений, пыли, воска, жира, ржавчины и старых отслаивающихся лакокрасочных покрытий. При необходимости поверхность обезжирить Уайт-спиритом или 10% раствором соды.

Ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить до матового состояния.

При наличии биопоражений (мха, грибов) на минеральных основаниях фасада, цоколя рекомендуется применить Очиститель фасадов NEOMID 650.

При наличии биопоражений (мха, грибов) на кровле рекомендуется произвести очистку поверхности от крупных загрязнений металлической щеткой, затем применить Очиститель кровли NEOMID 660. При окраске деревянных поверхностей, участки, зараженные плесневыми грибами, тщательно очистить, обработать Отбеливателем для древесины NEOMID 500.

Пористые впитывающие поверхности – бетон, кирпич штукатурка, шпатлевка, ДСП, ДВП, ЦСП - для улучшения адгезии с финишным покрытием и выравнивания впитывающей способности, рекомендуется обработать грунтовкой укрепляющей NEOMID 750 Contact Proff (КОНТАКТ ПРОФ) или грунтовкой влагоизолятором NEOMID 700 ВЛАГОSTOP БИО, для грунтования ОСП - использовать NEOMID грунт для плит ОСП, а для дерева – грунт для древесины NEOMID БИО ГРУНТ, для металла – антикоррозионный грунт.

Рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшом участке, для уточнения оттенка и совместимости состава с поверхностью.

ОКРАСКА

Перед нанесением и во время работы состав тщательно перемешивать. Краску наносить кистью, валиком либо аппаратом БВР в 2-3 слоя. Для достижения рабочей вязкости допускается разбавление водой до 5% от массы состава. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017”- 0,023”. Рекомендуемое рабочее давление не ниже 150 бар, угол распыла факела 30-50°. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от + 5° до +30°С. Допускается до 10 циклов замораживания-оттаивания до температуры -20°С. Замораживание состава допускается на период не более 6 часов, согласно ГОСТ 28196-89. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре не менее 24 часов. После размораживания продукт тщательно перемешать.

Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru