Наименование:	Эмаль ВД-АК-1179 акриловая «Профи» для радиаторов супербелая
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	После высыхания образует гладкую, стойкую к пожелтению (при кратковременном нагреве до +160°С) плёнку. Эмаль содержит ингибиторы коррозии, обеспечивает хорошую адгезию к загрунтованным металлическим поверхностям, может также использоваться по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным основаниям. Устойчива к мытью. Выпускается белого цвета, с разным уровнем блеска: матовая и полуглянцевая.
Колеровка:	Ручная колеровка колеровочными пастами ТМ "VGT".
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	37%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Возможно нанесение на старую краску. Металлическую поверхность перед окраской рекомендуется обработать грунтовкой ВД-АК-0301 по металлу ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Эмаль наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение эмали с межслойной сушкой 2 часа.
Расход:	Ориентировочный расход эмали 100 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, ингибиторы коррозии, модифицирующие добавки, пигмент.

Плотность:	1,15 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 40%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1-7