IMAGINE
COLORS



КРАСКА С НУЛЕВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ VOC

FLAT

203

ACRYLIC
PAINT

ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 203 — высококачественная акриловая краска, разработанная для создания безупречных поверхностей с минимальным воздействием на окружающую среду. Формула с нулевым содержанием ЛОС (летучих органических соединений) обеспечивает безопасность и высокую кроющую способность, эффективно маскируя дефекты основания.

В основе краски 100% акриловые смолы премиум-класса, что гарантирует её универсальность для интерьерных и фасадных работ. Оптимизированная консистенция обеспечивает лёгкое нанесение без разбрызгивания, сокращая время выполнения работ.

Imagine Colors 203 создаёт глубокое матовое покрытие, которое минимизирует отражение света и визуально выравнивает поверхности стен и потолков. Это профессиональное решение для тех, кто ценит высокую эстетику, экологичность и эффективность покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Imagine Colors 203 — универсальное покрытие для внутренних и наружных работ, сочетающее безупречную эстетику с профессиональной защитой. Продукт демонстрирует превосходную адгезию к различным типам оснований, включая минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные конструкции, алюминиевые элементы, каменные кладки, обои под покраску и стеклообои. Технология покрытия обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям как в интерьерах, так и на фасадах. Премиум краска — идеальное решение для комплексных проектов, где требуется единое покрытие для разнородных материалов.

Продукт демонстрирует превосходную адгезию к различным типам оснований, включая минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные конструкции, алюминиевые элементы и каменные кладки. Технология покрытия обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям как в интерьерах, так и на фасадах.

Премиум краска — идеальное решение для комплексных проектов, где требуется единое покрытие для разнородных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Zero VOC — экологическая чистота — полное отсутствие летучих органических соединений делает краску идеальной для проектов LEED® v4 и безопасной для здоровья.

100% акриловая формула премиум-класса — обеспечивает превосходную адгезию к различным поверхностям и долговечность покрытия.

Антиотражающее покрытие — глубокое матовое покрытие минимизирует отражение света и визуально скрывает дефекты поверхности.

Универсальность применения — подходит для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, дереву, кирпичу и другим основаниям.

Превосходная кроющая способность — эффективно маскирует дефекты основания, создаёт безупречную поверхность.

Паропроницаемость — дышащее покрытие идеально для пористых поверхностей, обеспечивает оптимальный влагообмен.

УФ-защита и цветостойкость — стойкость к выгоранию и атмосферным воздействиям.

Лёгкое нанесение без разбрызгивания — оптимизированная консистенция упрощает работу и сокращает расход материала.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Imagine Colors 203 — покрытие премиум-класса, разработанное в соответствии с высокими стандартами LEED® v4. Полностью свободная от летучих органических соединений формула сочетает экологическую безопасность с профессиональными эксплуатационными характеристиками.

Краска формирует прочное дышащее покрытие с исключительной цветостойкостью и устойчивостью к УФ-излучению, стойкое к истиранию, устойчивое к мытью. Уникальная паропроницаемая структура обеспечивает оптимальный влагообмен, что делает продукт идеальным решением для пористых поверхностей — от декоративной штукатурки до натурального камня и дерева.

Исключительное выравнивание создаёт мягкую и гладкую поверхность, которая эффективно скрывает несовершенства основания и создаёт визуально безупречный результат.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краски необходимо тщательно подготовить основу. Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины, мыла и любых загрязнений. Рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривающим составом (TSP), чтобы удалить любые загрязнения, которые могут помешать адгезии. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

При наличии плесени: очистите поражённый участок смесью 1 части отбеливателя на 3 части воды. Не допускайте высыхания раствора. Тщательно промойте всю поверхность и дайте ей высохнуть.



Отслаивающуюся или шелушащуюся краску: используя скребок, удалите ослабленную краску, затем отшлифуйте края поверхности, чтобы сделать её гладкой.

Для заполнения отверстий и неровностей поверхности следует использовать ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 100–150.

Новый гипсокартон: чтобы избежать образования нежелательной текстуры на листе гипсокартона, не следует чрезмерно шлифовать шовный материал.

Бетон/кладка: дайте бетону/каменной кладке затвердеть не менее 30 дней перед покраской.

Алюминий, оцинкованный металл, внутренние чёрные металлы: удалите все следы окисления (ржавчины), затем очистите с помощью кондиционера для металла.

Древесина: поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80 или 100 для улучшения адгезии.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ

Для нанесения на гипсокартон, древесину, минеральные поверхности, алкидную краску рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Для нанесения на алюминий, оцинкованный металл, черный и нержавеющий металл используйте специализированный грунтовочный состав.

Насыщенные цвета: может потребоваться нанесение грунтовки, тонированной в насыщенный цвет, для улучшения непрозрачности.

Сучки древесины необходимо обработать специальным блокирующим составом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дерево — это натуральный материал, и хотя его обрабатывают, выделение смолы может возобновиться со временем.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешайте перед использованием.

Наносите при температуре от +10°C до +25°C и относительной влажности не более 80%. Нанесите два слоя краски для достижения оптимального результата.

Время высыхания между слоями: 4 часа для светлых оттенков и 8 часов для насыщенных.

После использования очистите валики и кисти тёплой мыльной водой.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 15 мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — допускается разбавление максимум 10% воды, давление 2000–2500 psi, сопло 0,015–0,019 дюйма.

Эти данные могут отличаться в зависимости от марки производителя оборудования.

После использования мойте инструменты теплой мыльной водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не применять при температуре ниже +10°C.

Не использовать для покрытия полов.

Не смешивать с другими красками.

Избегать замораживания продукта — это приведёт к необратимой потере свойств.

Не предназначено для герметизации новой древесины, которая может выделять смолу (красный кедр, секвойя, фанера, переработанная и склеенная древесина, экзотическая древесина).

Не рекомендуется для наружных запечатанных и/или ранее окрашенных алкидными красками поверхностей без грунтования.

Чтобы предотвратить деформацию внешнего винилового сайдинга, не используйте цвет темнее исходного.

ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании Imagine Colors 203 для наружных работ учитывайте следующие особенности:

После нанесения осадков не ожидается в течение 36 часов для баз 0–1–2 и 72 часов для баз 4–5.

Температура поверхности при нанесении должна быть между +10°C и +25°C для оптимальных результатов.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА С НУЛЕВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ VOC

FLAT

203

ACRYLIC
PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 203

ОСНОВА	100% акрил	НАНЕСЕНИЕ	Кисть, валик, краскопульт
РАСТВОРИТЕЛЬ	Вода	СОДЕРЖАНИЕ VOC	0 г/л (Zero VOC)
РАСХОД	33–46 м² на 3,78 л (галлон) Может варьироваться в зависимости от пористости	БЛЕСК	Матовый 2,5–3,5% при 60° 2,0–3,0% при 85°
ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ (ВЛАЖНАЯ)	3,25–4,5 мил	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	300 перм @ 14 мил EFS (согласно ASTM E96-00)
ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ (СУХАЯ)	1,3–1,8 мил	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	10°–25°C при относительной влажности не более 80%
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	30 минут при +25°C	ТВЁРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ПО ВЕСУ	55%
ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ	4–8 часов (в зависимости от цвета)	ТВЁРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ПО ОБЪЁМУ	40%
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ	30 дней	СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	CGSB Тип 1ГП 100, 138, 209
РАЗБАВЛЕНИЕ	Не требуется *для распыления — до 10% воды	СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в закрытой таре

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Продукт должен храниться в оригинальной герметичной упаковке.

Важно не допускать замерзание состава — температурные колебания ниже нуля могут привести к необратимому изменению характеристик.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Инструменты очищать тёплой водой с мылом сразу после использования.

Утилизировать тару в соответствии с местными экологическими требованиями.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА С НУЛЕВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ VOC

FLAT

203

ACRYLIC
PAINT

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Imagine Colors 203 требует соблюдения специального протокола ухода. Краска требует минимального времени высыхания в 30 дней перед первой очисткой — этот период необходим для полной полимеризации покрытия и достижения оптимальных защитных свойств.

Для ухода допускается исключительно применение мягких чистящих средств без абразивных компонентов и мягкой ткани. Очищайте поверхность лёгкими круговыми движениями.

Соблюдение этих условий гарантирует сохранение экологической сертификации (LEED® v4), механической стойкости и декоративных качеств покрытия на протяжении всего заявленного срока службы.

ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

БАЗА	Цвет	Максимальное количество красителя
БАЗА 1 (203-1)	Натуральный белый	макс. 2 унций красителя/3,78 л
БАЗА 2 (203-2)	Серовато-белый	макс. 5 унций красителя/3,78 л
БАЗА 4 (203-4)	Полупрозрачный	макс. 8 унций красителя/3,78 л
БАЗА 5 (203-5)	Прозрачный	макс. 12 унций красителя/3,78 л

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК)	203-S
0,9 Л (КВАРТА)	203-Q
3,78 Л (ГАЛЛОН)	203-G

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 203 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ	№ 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ	04.0625.27491.54319.12

Продукт сертифицирован для применения в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА С НУЛЕВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ VOC

FLAT

203

ACRYLIC
PAINT

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Можно ли наносить на глянцевые поверхности?

— Да, при правильной подготовке поверхности (обезжиривание и лёгкая шлифовка для улучшения адгезии).

— Подходит ли для влажных помещений?

— Да, краска обладает паропроницаемостью и подходит для кухонь и ванных комнат.

— Когда можно наносить финишный слой?

— Обычно через 4 часа для светлых цветов и 8 часов для насыщенных цветов.

— Сколько слоёв необходимо наносить?

— Для достижения оптимального результата рекомендуется 2 слоя.

— Можно ли использовать для наружных работ?

— Да, краска подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

— Нужно ли разбавлять краску?

— Нет, продукт готов к применению. Разбавление допускается только при распылении (максимум 10% воды).